

# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 2001-148175

(43)Date of publication of application : 29.05.2001

(51)Int.Cl.

G11B 23/03

(21)Application number : 11-332263

(71)Applicant : SONY CORP

(22)Date of filing : 24.11.1999


(72)Inventor : KOBAYASHI DAIKI

## (54) DISK CARTRIDGE

### (57)Abstract:

**PROBLEM TO BE SOLVED:** To protect a disk from impact, etc., when a disk cartridge is transported at high speed.

**SOLUTION:** This disk cartridge consists of a cartridge main body 4, including an upper half 2 and a lower half 3 which are abutted with each other and joined together, a disk 5 which is stored rotatably in the main body 4 and on which the information signals are recorded, a disk support part 16 which projects from at least one of inner faces of the main body 4 opposite to each other and corresponding to a non-signal recording area 5b of the inner circumferential side part of the disk 5 and a disk support member 19, which has high wear resistance and high lubricity and is placed at the part 16 to be opposite to the disk 5. The member 19 is formed of a porous supermacromolecular material.



## LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開2001-148175

(P2001-148175A)

(43) 公開日 平成13年5月29日 (2001.5.29)

(51) Int.Cl.<sup>7</sup>

G 1 1 B 23/03

識別記号

6 0 4

F I

G 1 1 B 23/03

テーマコード(参考)

6 0 4 F

審査請求 未請求 請求項の数 5 O L (全 6 頁)

(21) 出願番号 特願平11-332263

(22) 出願日 平成11年11月24日 (1999. 11. 24)

(71) 出願人 000002185

ソニー株式会社

東京都品川区北品川6丁目7番35号

(72) 発明者 小林 大樹

東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニー株式会社内

(74) 代理人 100062199


弁理士 志賀 富士弥 (外2名)

(54) 【発明の名称】 ディスクカートリッジ

(57) 【要約】

【課題】 ディスクカートリッジの高速搬送時における衝撃等からディスクを保護する。

【解決手段】 ディスクカートリッジは、上ハーフ2と下ハーフ3とを突き合わせ結合して形成されるカートリッジ本体4と、上記カートリッジ本体4に回転可能に収納される情報信号が記録されるディスク5と、上記ディスク5の内周側部分の非信号記録領域5bに対応して上記カートリッジ本体4の相対向する内面の少なくとも一方に突設されたディスク支持部16と、上記ディスク支持部16の上記ディスク5と対向する面側に配置された耐摩耗性が高く滑性の高いディスク支持部材19とを備えている。上記ディスク支持部材19は、多孔質の超高分子素材で形成されている。



- 1...ディスクカートリッジ
- 2, 3...上下一対のハーフ
- 4...カートリッジ本体
- 5...ディスク
- 5a...信号記録領域
- 5b...非信号記録領域
- 16...ディスク支持部
- 19...ディスク支持部材

## 【特許請求の範囲】

【請求項 1】 上ハーフと下ハーフとを突き合わせ結合して形成されるカートリッジ本体と、

上記カートリッジ本体に回転可能に収納される情報信号が記録されるディスクと、

上記ディスクの内周側部分の非信号記録領域に対応して上記カートリッジ本体の相対向する内面の少なくとも一方に突設されたディスク支持部と、

上記ディスク支持部の上記ディスクと対向する面側に配置された耐摩耗性が高く滑性の高いディスク支持部材とを備え、

上記ディスク支持部材は、多孔質の素材で形成されていることを特徴とするディスクカートリッジ。

【請求項 2】 請求項 1 において、

多孔質の素材は、超高分子量ポリエチレンの多孔質シートであることを特徴とするディスクカートリッジ。

【請求項 3】 請求項 1 において、

多孔質の素材は、ポリテトラフルオロエチレンの多孔質シートであることを特徴とするディスクカートリッジ。

【請求項 4】 請求項 1 において、

多孔質の素材は、気孔率が 20～50%であることを特徴とするディスクカートリッジ。

【請求項 5】 請求項 1 において、

上記ディスク支持部材が接触するディスクの表面は、ディスク基板材とするポリカーボネート及びもしくは紫外線硬化樹脂の保護膜層でコーティングされていることを特徴とするディスクカートリッジ。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】 本発明は、情報信号が記録される光ディスクや光磁気ディスク等のディスクをカートリッジ本体内に収納し、ディスクの保護を図ったディスクカートリッジに関するものである。

【0002】

【従来の技術】 ディスクカートリッジ、例えば、光ディスクカートリッジは、図 8 に示すように、上、下一対のハーフ 101、102 からなる合成樹脂製のカートリッジ本体 103 に情報信号の記録媒体としてのディスク 104 を回転自在に収納することにより構成されている。上記カートリッジ本体 103 は、記録及び／又は再生用の開口部 105 及びディスクテーブル進入用（回転駆動用）開口部 106 を有するとともに、これら開口部 105、106 を開閉するシャッタ部材 107 を備えている。

【0003】 図 9 に示すように、上記カートリッジ本体 103 は、上下の内面 103a、103b に、上記ディスクテーブル進入用開口部 106 の周縁部を囲むようにディスク支持部 108 を有している。

【0004】 上記ディスク支持部 108 は、上記カートリッジ本体 103 の上下の内面 103a、103b に突

出形成されている。

【0005】 上記ディスク支持部 108 は、上記ディスク 104 と対向する面にディスク支持部材 109 を備えていて、該ディスク支持部材 109 を介して、上記ディスク 104 の非信号記録領域を支持するようになっている。

【0006】 上記ディスク支持部材 109 は、耐摩耗性及び滑性の高い超高分子量ポリエチレンやポリテトラフルオロエチレン等の高分子素材で作られていて、上記ディスク 104 が回転する際の摩耗の発生及び摩耗粉の発生等を抑制するようになっている。

【0007】

【発明が解決しようとする課題】 ところで、上述のディスクカートリッジは、複数のカートリッジ収納部を設けた収納体を備え、この収納体に収納された複数のディスクカートリッジを選択的に取り出して情報信号の記録及び／又は再生を行うディスク交換機構を備えた記録及び／又は再生装置に収納されて利用される場合がある。

【0008】 このディスク交換機構を備えた記録及び／又は再生装置にあっては、複数のディスクカートリッジを選択的に取り出して情報信号の記録及び／又は再生を行うことにより、情報信号の記録及び／又は再生が行われるディスクカートリッジの交換作業を迅速に行うことが可能となり、大容量の情報信号を容易に連続して記録及び／又は再生することが可能となる。

【0009】 ディスク交換機構を備えた記録及び／又は再生装置にあっては、複数のディスクカートリッジに対し時間間隔を大きくあけることなく連続的に情報信号の記録及び／又は再生が可能となり、このためには、収納部とカートリッジ装着部間に亘る搬送操作を高速で行う必要がある。すなわち、ディスクカートリッジの交換操作を極めて高速で行う必要がある。

【0010】 ディスクカートリッジを高速で搬送すると、ディスクカートリッジに大きな衝撃が与えられてしまう。その結果、カートリッジ本体内に回転自由に収納されたディスク 104 は、カートリッジ本体 103 内で振動し、ディスク 104 と、このディスク 104 を支持するディスク支持部材 109 間で衝突を繰り返してしまう。

【0011】 これまで、ディスク支持部材 109 として充実質（ソリッド）の超高分子量ポリエチレン或いは充実質のポリテトラフルオロエチレンを使用していた。しかし、上述のように更なる高速搬送が進むと、上記材料が摩耗し、摩耗粉の発生も著しいものとなる。

【0012】 このような摩耗粉が発生してカートリッジ本体の内部に滞留すると、ディスクの信号記録領域に、この摩耗粉が付着する。信号記録領域に摩耗粉が付着すると、ディスク 104 に対する情報信号の記録及び／又は再生に欠落を発生させてしまう。

【0013】 特に、ディスクカートリッジに収納された

ディスクが光ディスクの場合には、この障害は顕著であり、光ヘッド装置から出射された光ビームが、光ディスクに付着した摩耗粉によって記録層まで到達できず、光ビームが照射された部分の記録層の温度上昇を妨げ、記録層からの戻り光量が減少し、記録動作が出来なくなってしまう。

【0014】本発明の目的は、カートリッジ本体に収納されるディスクへの傷付きや、カートリッジ支持部材の摩耗を防止すると共に、支持部材とディスクの摺接から生じる摩耗粉の発生を防止して情報信号の記録及び／又は再生時における情報信号の欠落を発生させることのないディスクカートリッジを提供することである。

【0015】

【課題を解決するための手段】本発明は、上ハーフと下ハーフとを突き合わせ結合して形成されるカートリッジ本体と、上記カートリッジ本体に回転可能に収納される情報信号が記録されるディスクと、上記ディスクの内周側部分の非信号記録領域に対応して上記カートリッジ本体の相対向する内面の少なくとも一方に突設されたディスク支持部と、上記ディスク支持部の上記ディスクと対向する面側に配置された耐摩耗性が高く滑性の高いディスク支持部材とを備えてなるカートリッジにおいて、上記ディスク支持部材を、超高分子量ポリエチレンやポリテトラフルオロエチレン等の多孔質の素材で形成した。

【0016】上記多孔質の素材で形成されたディスク支持部材は、多孔質でない充実質のディスク支持部材に比べて柔軟性を有し、ディスクカートリッジの高速搬送時等におけるディスクの衝撃を吸収し、ディスクを保護するとともに、摩耗粉の発生を防止する。

【0017】

【発明の実施の形態】図1は、本発明のディスクカートリッジ1の分解斜視図を示す。

【0018】上記ディスクカートリッジ1は、合成樹脂材料を成形して略矩形状に形成した上下一対のハーフ2、3を突き合わせ、各コーナ部の近傍をビス31によって結合したカートリッジ本体4を備え、このカートリッジ本体4に情報信号の記録媒体となる光ディスクや光磁気ディスク等のディスク5を収納している。カートリッジ本体4の上下両面には、中央部から前面側に亘ってこのディスクカートリッジ1が装着される記録及び／又は再生装置内に配置されるディスク回転駆動機構のディスクテーブル及びディスク回転駆動機構によって回転操作されるディスク5に対し所定の情報信号の記録及び／又は再生を行う光ピックアップ装置等の記録再生手段が臨む開口部7、8が開設されている。これら開口部7、8は、カートリッジ本体4に摺動自在に設けられたシャッタ部材9によって閉塞され、ディスクカートリッジ1が記録及び／又は再生措置に装着される使用時に限って開放され、非使用時にカートリッジ本体4内に塵埃等が侵入することを防止し、さらにディスク5の信号記録領

域5aに手指が触れることを防止し、少なくとも信号記録領域5aに塵埃や指紋が付着することによって生ずる情報信号の記録再生エラーを防止するようにしている。

【0019】カートリッジ本体4を構成する上ハーフ2と下ハーフ3は、成形性が良好で十分な機械的強度を有する合成樹脂、例えばポリカーボネート樹脂により形成されてなる。そして、上ハーフ2と下ハーフ3は、互いに突き合わせ結合されたカートリッジ本体4を構成したとき、その内部にディスク5を回転可能に収納するに足る空間を構成するものであって、これら上ハーフ2及び下ハーフ3の周縁には、突き合わせ結合されることによりカートリッジ本体4の周側壁を構成する立上り壁32、33が形成されている。また、上ハーフ2と下ハーフ3の相対向する内面には、カートリッジ本体4に収納されるディスク5の水平方向の収納位置を規制する位置規制壁を構成すると共にディスク収納部6を構成する複数の円弧状の突条片34、35が形成されている。これら円弧状の突条片34、35は、カートリッジ本体4に収納されるディスク5の外径よりも大きな円周上に位置し、立上り壁32、33に内接するように設けられている。

【0020】上記開口部7、8は、カートリッジ本体4の上下両面、すなわち上ハーフ2及び下ハーフ3の中心部分からシャッタ部材9が取り付けられる側の前面側側縁に亘って略長形状に形成され、カートリッジ本体4に収納されたディスク5の外周端部付近から中心部分に亘る部分をカートリッジ本体4の外方に臨ませ得るように形成されている。このように開口部7、8を形成することにより、情報信号書込み読出し手段がディスク5の内外周に亘って走査可能になると共に、ディスク5を回転駆動する記録及び／又は再生装置側に配設されるディスク回転操作機構のディスクテーブルもこれら開口部7、8を介してカートリッジ本体4内に進入してディスク5を支持可能となる。なお、上記開口部7、8は、カートリッジ本体4の中央部に位置する円形をなすディスクテーブル進入用開口部7b、8bと、これら開口部7b、8bに連続してカートリッジ本体4の前面側に亘って形成された光ピックアップ装置等の記録及び／又は再生手段が臨む記録及び／又は再生用開口部7a、8aとから構成されている。

【0021】そして、上記開口部7、8を構成するディスクテーブル進入用開口部7b、8bの周縁であって、カートリッジ本体4に収納されるディスク5の内周側部分の非信号記録領域5bに対応する位置には、カートリッジ本体4の内方に突出するようにしてディスク支持部16が設けられている。上記ディスク支持部16は、略馬蹄状に形成されている。

【0022】図2に示すように、ディスク支持部16は、上ハーフ2及び下ハーフ3の相対向する内面にそれぞれ設けられ、円形をなすディスクテーブル進入用開口

部 7 b, 8 b を二重に囲むように形成された 2 条の円弧状リブ 17 より構成されている。そして、2 条の円弧状リブ 17 間の凹状部 27 内外に位置して、ディスク支持部 16 の周回り方向に一定の間隔をもって円弧状リブ 17 と同一の高さを有する複数の突設部 18 が分散して形成されている。これら突設部 18 のディスク 5 と対向する上面には、耐摩耗性が高く滑性の高いディスク支持部材 19 が配設されている。すなわち、上ハーフ 2 及び下ハーフ 3 の相対向する内面には、複数のディスク支持部材 19 が、互いに一定の間隔をもって複数環状に配設されている。ここで、ディスク支持部材 19 は、接着剤を用いて突設部 18 に貼着される。

【0023】上記ディスク支持部材 19 が配設される各突設部 18 は、略馬蹄状に形成されたディスク支持部 16 の周回り方向に、図 3 に示すように、等間隔に 5 箇所 に設けられる。ここでは、各突設部 18 は、略馬蹄状のディスク支持部 16 が周縁に沿って形成されたディスクテーブル進入用開口部 8 b の中心 P<sub>1</sub> を中心にして 60 度の等間隔に形成されている。このように、各突設部 18 をディスクテーブル進入用開口部 8 b の中心 P<sub>1</sub> を中心にして等間隔に形成することにより、ディスク支持部材 19 を貼着する際、ディスクテーブル進入用開口部 8 b の中心を基準として上ハーフ 2 又は下ハーフ 3 を回転させ一枚ずつ貼着するのに有利である。すなわち、自動組立て機を用いてディスク支持部材 19 を貼着する際、貼着位置の位置制御が容易となる。

【0024】上記ディスク支持部材 19 は、多孔質の超高分子量素材、ここでは気孔率 30%、平均孔径 30 μm、厚み 0.1 mm の超高分子量ポリエチレン多孔質シートを円形に打ち抜くことにより形成されている。

【0025】図 4 (A) ~ (E) は、上記ディスク支持部材 19 の製造方法を示す。まず、図 4 (A) に示すように高分子量ポリエチレン粉末 201 を金型 202 内に充填し、これを特定温度で加熱して、上記金型 202 内に充填されている高分子量ポリエチレン粉末 201 の密度を調整する。次に、図 4 (B) に示すように、金型 202 内の高分子量ポリエチレン粉末 201 を加圧部材 203 で加圧しながら加熱したのちに冷却することによ

り、図 4 (C) に示すように多孔質度の均一な超高分子量ポリエチレン成形体 204 を形成する。次に、図 4

(D) に示したように上記高分子量ポリエチレン成形体 204 を、旋盤 205 で削り出して超高分子量ポリエチレン多孔質シート 206 を形成する。そして、上記多孔質シート 206 を所定の形状に打ち抜くことにより図 4

(E) に示すようなディスク支持部材 19 が形成されるのである。

【0026】そして、上記ディスク支持部材 19 は、上記上ハーフ 2 及び下ハーフ 3 の突設部 18 に貼着されて使用され、上記ディスク 5 の非信号記録領域 5 b に当接して、これを支持するのである。

【0027】図 1 に示したように、上記ディスク 5 は、信号記録領域 5 a と非信号記録領域 5 b を設けたディスク本体部 51 と、該ディスク本体部 51 の中央部に取り付けられたチャッキング用のハブ 52 を有している。

【0028】上記ハブ 52 は、中央部に図示省略のディスクテーブルのセンタースピンドルが挿入する中心孔 53 を有していて、ディスク駆動装置に装着したときと、上記中心孔 53 にセンタースピンドルが侵入し、上記ハブ 52 は、上記ディスクテーブル上にマグネットチャッキングされるようになっている。

【0029】ここで、上記本発明の超高分子量ポリエチレン多孔質シートのディスク支持部材 (本案品) と、従来の高分子量ポリエチレン充実質シートのディスク支持部材 (従来品) の摩擦係数の比較試験を行なった。

【0030】試験方法は、図 5 に示したように、円錐状摩擦子 301 に本案品のディスク支持部材又は従来品のディスク支持部材を貼り付け、これを 5.25 MO 基板 302 の PC 面 (ポリカーボネート面) 又は紫外線硬化 (UV) 樹脂の保護膜面に荷重 50 g で押し付けて、上記 5.25 MO 基板 302 を 76 mm/sec のスピードで往復移動させた。

【0031】その結果、下記の表 1 のようなデータが得られた。


【0032】

【表 1】


試験品	接触面	摩擦係数			
		初期	10.000	50.000	100.000
本案品	PC 面	0.16	0.24	0.32	0.4
	保護膜面	0.12	0.16	0.16	0.2
従来品	PC 面	0.32	0.32	0.42	0.5
	保護膜面	0.16	0.48	0.96	0.64

【0033】上記結果から明らかなように本案品は、従来品に較べて PC 面、保護膜面の両方において、摩擦係数が小さく、ディスクとの抵抗 (摩耗力) が低いことが明らかになった。


【0034】また、従来品を保護膜面に使用した場合に、50,000 回前後に保護膜面等の削れが発生し、摩擦係数が飛躍的に増加するが 100,000 回になると摩擦係数が逆に減少したが、これは発生した摩耗粉の




【図1】




【図4】




【図6】



【図7】



【図8】



【図9】

従来例の要部の断面図

